

## Бессвинцовые паяльные пасты COVAR

ТИП ПАСТЫ	БЕЗОТМЫВОЧНЫЕ						ВОДОСМЫВЫЕМЫЕ	
Марка	SAC3-OT2	SN100C-OT2	S9M-XM3S	SAC3-XF3	SN100C-XF3	SCANGe-XF3	AQ-SN100C-SP04-X120	AQ-SAC3-SP64-X115
Сплав	Sn96,5Ag3Cu0,5	Sn99,3Cu0,7NiGe	Sn96Ag3,75Cu0,25	Sn96,5Ag3Cu0,5	Sn99,3Cu0,7NiGe	Sn98,3Cu0,7Ag1NiGe	Sn99,3Cu0,7NiGe	Sn96,5Ag3Cu0,5
Стандарт IPC-ANSI-J-STD – 004 (флюс)	ROLO		REL1	RELO			ROH1	
Стандарт IPC-ANSI-J-STD – 004(размер частиц сплава)	Тип 3 / Тип 4		Тип 3	Тип 3 / Тип 4			Тип 3	
Ликвидус, °C	219	227	221	219	227	224	227	219
Солидус, °C	217	227	217	217	227	217	227	217
Рекомендуемая пиковая температура	240	242	232-250	240	242	240	242	240
Металл, % в весовом отношении	88-89		89,25	89,39			88	
Плёнкообразующие элементы	канифоль		синтетика				канифоль	
Цвет остатков	бесцветный							
Максимальная скорость печати, мм/ сек	250	250	179	150	160	150	100	
Время сохранения клейкости	32	32	18	24			8	
Упаковка								
Банка (полипропилен), г	500							
Небольшой картридж (полиэтилен высокой плотности)	650							
Большой картридж (полиэтилен высокой плотности)	1300							
Кассета (полиэтилен высокой плотности)	800						850	
Рекомендуемый срок хранения, недели								
Температура хранения +8°	25	25	26	25			12	
Температура хранения +20°	6	6	13	6			2	