

Свинецсодержащие паяльные пасты COVAR

ТИП ПАСТЫ	БЕЗОТМЫВОЧНЫЕ				ВОДОСМЫВАЕМЫЕ
Марка	SN62-OT2	SN63-OT2	S62-XF3+	S6M-XM3S	AQUASOL
Сплав	Sn62Pb36Ag2	Sn63Pb37	Sn62Pb36Ag2	Sn62Pb36Ag2	Sn62Pb36Ag2
Стандарт IPC-ANSI-J-STD – 004 (флюс)	ROLO		RELO	REL1	ROH1
Стандарт IPC-ANSI-J-STD – 004(размер частиц сплава)	Тип 3/4				Тип3
Ликвидус, °С	179	183	179	183	179
Солидус, °С	179	183	179	179	179
Рекомендуемая пиковая температура	215	215	215	215	219
Металл, % в весовом отношении	88 -89		89,39	90,3	88
Плёнкообразующие элементы	канифоль		синтетика		канифоль
Максимальная скорость печати, мм/ сек	250			100	
Время сохранения клейкости	24				8
Упаковка					
Банка (полипропилен), г	500				
Большой картридж (полиэтилен высокой плотности)	650, 1300				
Кассета (полиэтилен высокой плотности)	850		800		
Рекомендуемый срок хранения, недели					
Температура хранения +8°	25			8	
Температура хранения +20°	6			8	